

VOSPEA ACRILICA PENTRU PARDOSELI, CIMENT, BETON



FAMILIE

BETON, CIMENT

TIP

ACRILIC

DESCRIERE ȘI NATURĂ

Vopsea acrilică pe bază de apă pentru pardoseli cu rezistență ridicată la frecare și intemperii.

UTILIZĂRI

Exterior/Interior
Tenis
Mortare de ciment
Podele accesibile
Marcaje rutiere

PROPRIETĂȚI

Rezistență la frecare și lovituri
Acoperire bună
Nu se îngălbenesc
Rezistență puternică la factorii atmosferici
Nu răspândește flacăra
- Finisaj estetic foarte decorativ
- Ușor de aplicat și revopsit.
Rezistență adecvată la călcarea pe podele supuse trecerii persoanelor

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință de culoare	PODEA GRI SUMĂ 189
Termina	Semi-mat
Greutate specifică	1,17± 0,05 kg/l
Viscozitate	110 +/- 20 PO
Solide în volum	38± 1
Solide în greutate	50± 1
Performanță aproximativă pe strat	9-13 m²/L
Uscat la atingere	(20°C HR: 60%): 15-45 min. Spălare: 25-30 zile
Uscat pentru revopsire	(20°C RH: 60%): 3-6 ore
Culori	Gri, Roșu, Verde

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi

Mortare de ciment:

1. Așteptați până la întărire completă (min. 30 de zile)
2. Curățați orice eflorescență cu un aparat de spălat cu jet.
3. Neutralizați suprafețele alcaline.
4. Pe suprafețe lustruite: șlefuiți pentru a deschide porii suprafeței.
5. Curățați suportul de corpuri străine.
6. Fixați zonele suprafeței care pot fi sfărâmiabile cu fixator.
7. Umpleți defectele suportului cu un produs adecvat.

Restaurare și întreținere

1. Îndepărtați complet vopseaua veche.
2. Suprafețele strălucitoare trebuie mate pentru a asigura o bună aderență.
3. Verificați tipul de vopsea și ancorarea pe suprafețele vopsite pentru a evita incompatibilitățile. Îndepărtați praful sau murdăria înainte de vopsire.

VOSPEA ACRILICA PENTRU PARDOSELI, CIMENT, BETON



4. Acoperiți imperfecțiunile suprafeței cu chit sau ipsos adecvat.
5. Suprafețele mușcate trebuie tratate cu fungicid.

MOD DE UTILIZARE

Note de aplicație

- Amestecați produsul până la omogenizare perfectă.
- În funcție de starea suprafeței și de porozitate, diluați produsul pentru a aplica primul strat.
- Finalizați cu unul sau mai multe straturi ușor diluate, până la acoperirea totală a suprafeței.
- Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C sau pe suprafețe care au fost expuse la soare.
- Dacă se aplică vopsele vechi este foarte important ca acestea să adere perfect la suport și să se verifice aderența pe ele.

- De asemenea, este esențial ca porii suportului să fie suficient de deschiși pentru ca ancorarea să fie perfectă.
- Produsul se aplică pe tencuială, în cazul pereților interiori sau al tavanelor.

Solvent pentru diluare și curățare

Toaletă

Mod de utilizare	Diluție aproximativă
Pensulă de pictură	10-20%
Rolă	10-20%
Pistol fără aer	5-20%
Pistol aerografic	10-30%
Turbo de joasă presiune	10-30%

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul de suprafață

	Primul	Intermediar	Termina
Support cu matriță			
Fungicid MAX		Cantitatea de soluri diluate + fungicid	Cantitate Sol + fungicid
Fungicid pentru boli cu transmitere sexuală		Cantitatea de soluri diluate + fungicid	Cantitate Sol + fungicid
Picturi vechi în stare proastă			
MAX Remove+ Cantitate diluată de murdărie		Cantitate de teren	Cantitate de teren
Ștergere standard + Cantitate de sol diluată			Cantitate de teren
Pictură veche în stare bună			
Cantitate maximă de soluri diluate		Cantitate de teren	Cantitate de teren
Cantitate standard de sol diluat			Cantitate de teren
Asfalt			
Cantitate maximă de soluri diluate		Cantitate de teren	Cantitate de teren
Cantitate standard de sol diluat			Cantitate de teren
Mortar de zidărie			
Cantitate maximă de soluri diluate		Cantitate de teren	Cantitate de teren
Cantitate standard de sol diluat			Cantitate de teren

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți din abundență cu apă curată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură între 5 și 35°C.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa de securitate a produsului.

VOSPEA ACRILICA PENTRU PARDOSELI, CIMENT, BETON



NOTA

Timp maxim de depozitare recomandat: 24 de luni de la fabricație, în ambalajul original perfect închis, depozitat în interior și la temperaturi între 5° și 35°C.

Informațiile indicate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe testele de laborator și luând în considerare utilizarea practică în circumstanțe specifice. Deoarece este imposibil să se stabilească o descriere adecvată a vopselei pentru fiecare natură și stare a suporturilor, nu putem garanta reproductibilitatea absolută în fiecare utilizare specifică.

AMBALAJELE

4 litri, 12 litri